# KIWOTEX® TDK 35 L

## Thermoplastklebstoff für Druckdecken

KIWOTEX TDK 35 L ist ein thermoplastischer Textil-Dauerklebstoff zum Beschichten von Druckdecken, der durch Wärmezufuhr aktiviert, d. h. vorübergehend klebrig gemacht wird. Er besitzt bei Raumtemperatur bereits eine leichte Klebrigkeit, die mit steigender Temperatur stärker wird. Spezielles Einsatzgebiet ist das Aufkleben von Lycra und schwer zu klebenden Materialien auf automatischen Filmdruckmaschinen mit Druckdecken aus Nitrilkautschuk, Polyurethan oder ähnlichem im Temperatur-Aktivierungsbereich von ca. 30-60 °C. KIWOTEX TDK 35 L ist nicht für PVC-Druckdecken geeignet.

**VERARBEITUNG**

Vor Gebrauch gut aufrühren.

Die zu beschichtende Druckdecke muß trocken und frei von allen als Trennmittel wirkenden Substanzen sein. Dies wird durch eine gründliche und rückstandsfreie Vorreinigung mit einem geeigneten Reiniger, wie z. B. KIWOTEX STRIPPER erreicht.
Reiniger, die schwerflüchtige Bestandteile enthalten sowie stark benzinhaltige Druckpasten, können sich im Klebstoff einlagern und die Klebeigenschaften sowie die Standzeit des Klebstoffs stark beeinträchtigen.

Eine detaillierte Beschreibung der Verarbeitung finden Sie in unserer ARC-Arbeitsanleitung "Dauer- und Thermoplastklebstoffe Textildruck".

**VERDÜNNUNG** KIWOSOLV L 72

**REINIGUNG** KIWOTEX STRIPPER

---

| | |
|---|---|
| **BASIS** | Polymer in organischen Lösemitteln |
| **FARBE** | Farblos, transparent auftrocknend |
| **VISKOSITÄT** | Ca. 2000 mPas (Brookfield RVT, Spindel 3, 20 U/min, 20 °C) |
| **FESTSTOFFGEHALT** | Ca. 31 % |
| **DICHTE** | Ca. 0,97 g/cm³ |
| **FLAMMPUNKT** | Ca. -6 °C |
| **GEFAHRENHINWEISE/ UMWELTSCHUTZ** | Bitte beachten Sie die Hinweise der Sicherheitsdatenblätter der eingesetzten Produkte. |
| **LAGERUNG** | 1 Jahr (bei 20-25 °C im geschlossenen Originalgebinde) |

Dieses Datenblatt dient zur Information; eine rechtliche Verbindlichkeit kann daraus nicht abgeleitet werden. Unsere Produkte unterstehen einer ständigen Produktions- und Qualitätskontrolle und verlassen unser Haus in einwandfreiem Zustand. Da die Anwendung des Produktes außerhalb unseres Einflußbereiches liegt, kann für eventuell auftretende Schäden keine Haftung übernommen werden.

ALBERT ROSE CHEMIE · In den Ziegelwiesen 6 · D-69168 Wiesloch · Telefon ++49 6222/578-0 · Telefax ++49 6222/578-132